

INSUFFLATED STRAW





- Composizione:
  Paglia di grano 100% italiano, trinciata e depolverizzata in ballette da insufflare.

- Caratteristiche:

  Grazie alle dimensioni ridotte delle fibre di questa paglia, della lunghezza massima di 35 mm e con un diametro non superiore a 5 mm è possibile, con i dovuti accorgimenti, utilizzarla con le normali macchine da insufflaggio.

  La tecnica dell'insufflaggio vi permetterà la realizzazione di nuovi edifici, progettando pareti perimetrali dello spessore desiderato in base alle vostre esigenze e alla classe di isolamento preferita, oppure di applicare un cappotto a edifici da ristrutturare.
  Balletta termosaldata da 19 Kg +/- 5%.
  Dimensioni balletta: 40 x 40 x 80 cm.
  Pallet da: 80 x 120 x h 240 cm (18 ballette).

- Per l'utilizzo di INSUFFLATED STRAW la normativa vigente non richiede certificazioni.

Caratteristiche tecniche	Norma	Simbolo	Unità di misura	Valore
Densità		p	Kg/m3	90 ÷ 110
Sfasamento per 10 cm di spessore			h	4,9
Conduttività termica	ISO 8302	λ	W/mk	0,0400 ÷ 0,0450
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo	UNI EN 12086: 1999	μ		2,5
Classe di infiammabilità				2 o B2
Sviluppo fumi in caso di incendio				irrilevante

ITAGRI di Stringhini Matteo Via Silvio Pellico, 15 Solarolo Rainerio 26030 (CR)
Tel: 037591580 Cell: 3475638458 Matteo Cell: 3494772668 Libero
Web: www.itagri.it E-mail: info@itagri.it